



Rakenne-epoksi BI -injektointiharts



- matalaviskoosinen
- hyvä puristuslujuus
- hyvä tartuntalujuus
- kätevä annoskoko
- käytännöllinen nokkapullo

Käyttökohteet

Betoni-, kallio- ja teräsrakenteiden injektointiin. Halkeamien injektointiin, kolojen ja onkaloiden täyttämiseen sekä rakenteen alkuperäisen lujuuden palauttamiseen.

Ominaisuudet

Kaksikomponenttinen, liuotinaineeton epoksiharts. Tartuntalujuus sekä kuiviin että kosteisiin pintoihin erioimainen (SILKO-hyväksyntä, VTT:n testi).

Tekniset tiedot

Ominaispaino 1,1 kg/l
Viskositeetti 190 CPs

Pot life +20°C 60 min
Puristuslujuus 70 MPa
Taivutusvetolujuus 90 MPa
Tartuntalujuus 7 MPa

Sekoittaminen

Kaada kovettaja kokonaan hartsiosaan ja sekoita hidastoisella porakonevispilällä n. 3 min. Hartsiosa ja kovettaja toimitetaan aina oikeassa sekoitussuhteessa. Mikäli joudutaan sekoittamaan vajaita annoksia, on oikean suhteen säilymisestä huolehdittava tarkasti.

Välineiden puhdistus

Välineet on puhdistettava välittömästi käytön jälkeen teollisuus-asetonilla.

Pakkaus ja varastointi

Pakkaus säilyy avaamattomana viileässä vähintään vuoden.

Suojaustoimenpiteet

R 38, 43 S24/25-28

- Ärsyttää ihoa ja silmiä.
- Vältettävä toistuvaa ihokosketusta.
- Aine pestään iholta runsaalla vedellä ja saippualla.
- Varmista aineen soveltuvuus ko. käyttökohteeseen.