

Sementtipohjainen polymeerimodifioitu pinnoituslaasti

- yhtenäinen, tasainen pinta betonikorjauksille ja julkisivuille
- 1 komponenttinen
- erinomainen työstettävyys
- ympäristöystävällinen pakkaus



Ominaisuudet

VANDEX CRS LC:llä saadaan betonikorjauksille ja julkisivuille yhtenäinen, tasainen viimeistelty pinta sekä sopiva alusta maalaukselle. VANDEX CRS LC:tä voidaan myös käyttää pinnan huokosten täyttämiseen sekä pien-ten betonivaurioiden korjaukseen, kun terästen korroosiota ei esiinny.

Alustan valmistelut

Ennen VANDEX CRS LC:n levittämistä VANDEX CRS 05:n päälle on pinta kostutettava kevyesti.

Betonipinnalle levitettäessä:

Poista kaikki irtonainen aines, pöly, rasva, lika jne. Kostuta pinta puhtaalla vedellä. Laastia levitettäessä pinnan on oltava kostea, mutta ei märkä.

Sekoitus

Sekoita VANDEX CRS LC:n joukkoon mekaanisesti puhdasta vettä vaadittu määrä:

- 1 kg VANDEX CRS LC:tä vaatii
- 200 g (200 cm³) vettä tasoitukseen
 - 220 g (220 cm³) vettä slammaukseen.

Sekoita uudelleen kevyesti kun massa on hetken seissyt.

Käyttö

Levitä VANDEX CRS LC kostealle alustalle normaaleja levitystekniikoita käyttäen. Lämpötilasta riippuen massan avoin aika on noin 30 minuuttia. Sekoita massaa toistuvasti käytön aikana. Mikäli massa jäykistyy, älä lisää siihen vettä. Älä käytä massaa alle +5°C lämpötiloissa.

Jälkihoito

Heti levityksen jälkeen on käsiteltävä pinta suojattava korkeilta lämpötiloilta ja voimakkailta tuuilta 2 - 3 vrk ajan, liian nopean kuivumisen välttämiseksi. Suojana voidaan käyttää muovi-kalvoja tai jatkuvaa kostutusta.

Menekki

1 mm kerroksen saavuttamiseksi tarvitaan noin 1.7 kg/m² kuivaainesta ja vastaavasti noin 2 kg/m² valmista massaa.

Pakkaus

25 kg:n PE-vuorattu paperisäkki.

Varastointi

Varastointi-ikä kuivassa paikassa avaamattomassa, vaurioitumattomassa alkuperäispakkauksessa 12 kuukautta.

Tekniset tiedot

Väri	harmaa
Kuivapaino	n. 1.3 kg/l
Valmis paino	n. 2 kg/l
Max. raekoko	0.3 mm
Puristuslujuus	35 Mpa
Taivutusvetolujuus	7 Mpa
Tartuntalujuus	1.9 Mpa
Kimmomoduuli	20200 Mpa

Tiedot ovat laboratoriotestien keskiarvoja. Käytännössä ilmastolliset vaihtelut, kuten lämpötila ja kosteus sekä alustan laatu voivat vaikuttaa arvoihin.

Turvallisuus

Sementtipitoisuutensa vuoksi on VANDEX CRS LC hyvin emäksistä. Vältä ihokosketusta sekä aineen joutumista silmiin. Käytä sopivia käsineitä sekä silmäsuojaimia. Ihokosketuksen jälkeen pese runsaalla vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Lisätietoja Käyttöturvallisuustiedotteesta.