

Vandex UNI MORTAR 2 -nopeasti kovettuva, vesitiivis pinnoitelaasti

- vaakasuorille betonipinnoille
- vedentiivistys ja tasaus yhdellä tuotteella
- erinomainen kulutuskestävyys
- pakkasen- ja pakkassuolankestävä



Tuotokuvaus

VANDEX UNI MORTAR 2 on sementtipohjainen, valmiiksi sekoitettu, rapautumaton vedentiivistys- ja korjauslaasti vaakapinnoille. Veden- ja kosteudenpitävä.

Käyttökohteet

VANDEX UNI MORTAR 2 soveltuu käytettäväksi korjaus- ja pinnoituslaastiksi betonisille tiepinnoille, parkkihalleihin, ramppeihin tai muihin betonisiin vaakapintoihin, jotka ovat alttiina kosteudelle ja kovalle kulutukselle.

Ominaisuudet

Raekokojakautumansa ansiosta voidaan VANDEX UNI MORTAR 2 levittää 8 - 10 mm paksuisena kerroksena yhdellä kertaa. VANDEX UNI MORTAR 2:lla on erinomainen pakkassuolakeskestävyys ja se kestää myös erinomaisesti mekaanista kulutusta. VANDEX UNI MORTAR 2 on koostumuksensa (sementti, tarkoin suhteitettu raekokojakauma ja erikoiskemikaalit) ansiosta

vesitiivis (testattu 7 bariin asti 10 mm paksuisella kerroksella). Kovettuttuaan se on luja ja pakkasenkestävä ja sallii vesihöyryn kulkea lävitseen.

Alustan valmistelu

Alustan on oltava karkea ja kiinteä eikä siinä saa olla suuria koloja eikä halkeamia. Bitumi, öljy, rasva ja maali on poistettava sopivin menetelmin. Lika, humus, irtonainen aines, muottiöljy, sementtiliima yms on poistettava hiekkapuhalluksella tai muulla soveltuvalla menetelmällä. Alusta on kasteltava hyvin ennen laastin levittämistä. Pinnan on oltava kostea, mutta ei märkä levitystä suoritettaessa.

Sekoitus

Kaada 25 kg VANDEX UNI MORTAR 2:ta puhtaaseen astiaan. Lisää joukkoon 3 - 3.75 litraa puhdasta vettä ja sekoita ainakin 3 minuutin ajan mekaanisella sekoittajalla.

Käyttö

Kaada VANDEX UNI MORTAR 2 vaakasuoralle pinnalle (enintään 10 mm/kerros), tiivistä ja hierrä tasaiseksi. Toimenpide on suoritettava nopeasti, sillä VANDEX UNI MORTAR 2 kovettuu nopeasti. Älä käytä alle +5° C lämpötiloissa äläkä jäätyneille pinnoille. Suojaa tuore laasti ankarilta sääolosuhteilta kovettumisen ajan.

Menekki

VANDEX UNI MORTAR 2:ta tarvitaan 2 kg/m² kerrosmillimetriä kohti.

8 - 10 mm kerros vaatii 16 - 20 kg/m².

Pakkaus

25 kg PE-vuorattu paperisäkki.

Varastointi

Varastointiaika kuivassa paikassa avaamattomassa, vaurioitumattomassa alkuperäispakkauksessa on n. 12 kuukautta.

Tekniset tiedot

Ulkoasu	harmaa jauhe
Kuivapaino	n. 1.8 kg/l
Kovettumisaika	1 - 2 tuntia
Puristuslujuus	45 MPa
Taivutusvetolujuus	7 MPa
Kimmomoduuli	40 000 MPa

Kaikki tiedot ovat laboratoriotestien keskiarvoja. Käytännössä ilmastolliset vaihtelut kuten lämpötila ja kosteus sekä alustan laatu voivat vaikuttaa tuloksiin.

Turvallisuus

Sementtipitoisuutensa vuoksi on VANDEX UNI MORTAR 2 hyvin emäksistä. Vältä ihokosketusta sekä aineen joutumista silmiin. Käytä sopivia käsineitä sekä silmäsuojaimia. Ihokosketuksen jälkeen pese runsaalla vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Lisätietoja Käyttöturvallisuustiedotteesta.

Maahantuonti, myynti ja tekninen tuki: