

Käyttöohjeet

Sisältö

1. Alustan valmistelu
2. Esikastelu
3. Olosuhteet
4. Sekoitus
5. Kerrospaksuus
6. Levitysohjeet
7. Menekki
8. Jälkihoito ja suojaus
9. Terveys ja turvallisuus

1. Alustan valmistelu

Alustan on oltava ehjä ja vapaa vieraista aineksista, jotka voivat vähentää VANDEX ROUGH CASTin tartuntaa. Kaikki vanhat laastit, rappaukset ja muut tartuntaa heikentävät ainekset on poistettava soveltuvin menetelmin. Irtonaiset harjanteet on hakattava irti ja pinta on puhdistettava huolellisesti. Suoloanalyysistä riippuen käsittele pinta VANDEX ANTI NITRATElla ja/tai VANDEX ANTI SULPHATElla kyseisen tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.

2. Esikastelu

Ennen VANDEX ROUGH CASTin levittämistä huuhtelee käsiteltävät pinnat huolella ja esikastele ne puhtaalla vedellä. Esikastele useita kertoja niin, että rakenne kyllästyy kunnolla. VANDEX ROUGH CASTia levitettäessä on pinnan oltava kostea, mutta ei märkä.

3. Olosuhteet

Älä levitä VANDEX ROUGH CASTia alle +5 °C lämpötiloissa äläkä jäätynneille pinnoille.

4. Sekoitus

Sirottelu VANDEX ROUGH CAST säkin sisältö (30 kg) astiaan jossa on n. 6.5 litraa puhdasta vettä. Sekoita huolellisesti mekaanisella sekoittimella vähintään 3 minuutin ajan, kunnes laasti on tasalaatuista. Mikäli rakenteessa on sulfaattivaurio, sekoita 6 kg VANDEX ANTI SULPHATEa säkilliseen (30 kg) VANDEX ROUGH CASTia.

5. Kerrospaksuus

VANDEX ROUGH CAST levitetään vähintään 5 mm kerroksena.

6. Levitysohjeet

VANDEX ROUGH CAST toimii tartuntasiltana alustan ja VANDEX LEVELLING PLASTERin tai VANDEX REFURBISHMENT PLASTER whiten välillä, sisä- ja ulkopinnoilla. VANDEX ROUGH CAST voidaan levittää rappaamalla tai ruiskuttamalla kostealle, mutta ei märälle pinnalle. Irtovesi rakenteen pinnasta on poistettava ennen levitystä. VANDEX ROUGH CAST levitetään harvaksi tasaiseksi kerrokseksi niin, että se peittää alustan noin 50%:sesti. Jätä VANDEX ROUGH CASTin pinta karkeaksi. Anna VANDEX ROUGH CASTin kovettua riittävästi, jotta se kestää seuraavat kerrokset (vähintään 4 tuntia). Varmista että pinta on kostea seuraavia kerroksia levitettäessä

7. Menekki

Noin 5 kg/m² 5 mm kerrosta kohti, kun peittävyys on noin 50%.

8. Jälkihoito ja suojaus

VANDEX ROUGH CAST on sementtipohjainen tuote ja se kovettuu samalla tavalla kuin normaali betoni. Kovettuminen riippuu ympäröivästä lämpötilasta ja kosteudesta.

VANDEX ROUGH CASTia levitettäessä ja 24 tuntia sen jälkeen on rakenne suojattava kuumuudelta, pakkaselta ja tuulilta. Tänä aikana VANDEX ROUGH CAST on pidettävä kosteana.

9. Terveys ja turvallisuus

VANDEX ROUGH CAST sisältää sementtiä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Saattaa ihokontaktissa aiheuttaa herkistymistä. Pidettävä lasten ulottumattomissa. Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen joutuessa silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Käytä soveltuvia suojakäsineitä. Lisätietoja Käyttöturvallisuustiedotteesta.